

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Επεξήγηση προϊόντων



remmers

Πίνακας περιεχομένων

Βερνίκια εξωτερικής χρήσης	3
Λάκες εξωτερικής χρήσης	6
Βερνίκια και λάκες για μεγάλες κατασκευές / πέργκολες	8
Βερνίκια και λάκες για ξύλινες κατασκευές / κάγκελα / ντεκ	10
Βερνίκια και λάκες για εσωτερικές ξύλινες κατασκευές / πόρτες / έπιπλα	13
Καταναλώσεις υλικών	

ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΞΥΛΟΥ)

Πιστοποιημένο κατά DIN EN 927-3

1^{ος} τρόπος

- | | |
|-----------|---------------------|
| 1) SW 900 | εμποτισμός φάρμακο |
| 2) GW 306 | εμποτισμός χρώμα |
| 3) ZW 504 | γεμιστικό πιστολιού |
| 4) LW 700 | τελικό ζελέ |

2^{ος} τρόπος

- | | |
|-----------|----------------------|
| 1) GW 306 | εμποτισμός χρώμα |
| 2) ZW 502 | γεμιστικό εμποτισμού |
| 3) LW 700 | τελικό ζελέ |
| 4) LW 700 | τελικό ζελέ |

3^{ος} τρόπος

- | | |
|-----------|---------------------|
| 1) GW 306 | εμποτισμός χρώμα |
| 2) ZW 504 | γεμιστικό πιστολιού |
| 3) LW 700 | τελικό ζελέ |
| 4) LW 700 | τελικό ζελέ |

4^{ος} τρόπος

- | | |
|-----------|------------------|
| 1) GW 306 | εμποτισμός χρώμα |
| 2) LW 700 | τελικό ζελέ |
| 3) LW 700 | τελικό ζελέ |

Χρόνοι στεγνώματος / αποχαρτάρισμα

<u>Κωδικός</u>	<u>Χρόνος στεγνώματος</u>	<u>Αποχαρτάρισμα</u>	<u>Κατανάλωση</u>
SW 900	30 – 60 λεπτά	150 – 180	80 - 90 ml/m ²
GW 306	30 – 60 λεπτά	OXI	120 - 140 ml/m ²
ZW 502	60 – 90 λεπτά	180 – 220	80 - 100 ml/m ²
ZW 504	60 – 90 λεπτά	180 – 220	150 - 200 ml/m ²
LW 700	120 λεπτά	180 – 220	150 - 175 ml/m ² ανά χέρι

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμποτισμός: SW 900

Προστατεύει από τους ξυλοφάγους μύκητες και την κυάνωση, σκληραίνει τη βένα του ξύλου και διασφαλίζει ομοιομορφία στο χρώμα.

Χρωματισμός: Διάφανο.

Τρόπος εφαρμογής: Πινέλο, εμποτισμός, Flow-Coating.

Κατανάλωση: 80 - 90ml / m²

Στέγνωμα: Σε φούρνο 23° C / 50% σχετική υγρασία: 240 λεπτά. Για να μπορέσει το ξύλο να απορροφήσει τα δραστικά συστατικά, η υγρασία πρέπει να είναι τουλάχιστον 55%, και να στραγγίξει το παράθυρο τουλάχιστον 10 λεπτά.

Μεγάλο ρόλο παίζει και η περιεκτικότητα του ξύλου σε υγρασία (δεν πρέπει να είναι κάτω από 10%).

Ενδιάμεσο απόχαρτο: Χρησιμοποιούμε γυαλόχαρτο 150.

Εμποτισμός: GW 306

Χρωματισμός: Σύμφωνα με το χρωματολόγιο. Σε περίπτωση ξυλείας με ρετσίνι / ρητίνες, αν το χρώμα είναι σκούρο ενδέχεται το ρετσίνι να αποχρωματίσει την τελική επιφάνεια.

Τρόπος εφαρμογής: Πινέλο, εμποτισμός, Flow-Coating.

Κατανάλωση: 120 - 140ml / m²

Στέγνωμα: Σε φούρνο > 30° C / < 40% σχετική υγρασία: 60 λεπτά. Για να μπορέσει το ξύλο να απορροφήσει τα δραστικά συστατικά και να μην υπάρχουν τρεξίματα, η υγρασία πρέπει να είναι τουλάχιστον 55%, και να στραγγίξει το παράθυρο τουλάχιστον 10 λεπτά. Μεγάλο ρόλο παίζει και η περιεκτικότητα του ξύλου σε υγρασία (δεν πρέπει να είναι κάτω από 10%).

Γεμιστικό / ενδιάμεση βαφή: ZW 504 i

Χρωματισμός: Διάφανο.

Τρόπος εφαρμογής: Με πιστόλι.

Κατανάλωση: 150 - 200ml / m²

Πάχος υγρού φιλμ: 125 – 150 μm.

Στέγνωμα: Στους 20° C / < 50% σχετική υγρασία: 6 – 8 ώρες.

Ενδιάμεσο απόχαρτο: Αν είναι απαραίτητο να τριφτεί η επιφάνεια, χρησιμοποιούμε γυαλόχαρτο 150. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η στεγνή επιφάνεια δεν πρέπει να τριφτεί μέχρι το ξύλο, αλλιώς θα μειωθεί η ιδιότητα της μόνωσης.

Γεμιστικό / ενδιάμεση βαφή: ZW 502

Χρωματισμός: Διάφανο.

Τρόπος εφαρμογής: Πινέλο, εμβαιπισμός, Flow-Coating.

Κατανάλωση: 80 - 100ml / m²

Στέγνωμα: Στους 23 ° C / 50% σχετική υγρασία: 2 – 3 ώρες.

Ζελέ / τελική βαφή : LW 700/20

Χρωματισμός: Σύμφωνα με το χρωματολόγιο. Σε περίπτωση ξυλείας με ρετσίνι / ρητίνες, αν το χρώμα είναι σκούρο ενδέχεται το ρετσίνι να αποχρωματίσει την τελική επιφάνεια.

Τρόπος εφαρμογής: Με πιστόλι.

Κατανάλωση: 150 - 275ml / m²

Πάχος υγρού φιλμ: 250 – 275 μm.

Στέγνωμα: Στους > 20 ° C / < 50% σχετική υγρασία: 6 – 8 ώρες.

Παρατηρήσεις:

- Για να διασφαλιστεί σωστή ροή του υλικού, η υγρασία πρέπει να είναι τουλάχιστον 55% στα 10 πρώτα λεπτά και θα πρέπει να αποφεύγονται υψηλές θερμοκρασίες και άμεσα ρεύματα αέρα.
- Τα μπεκ ψεκασμού πρέπει να ελέγχονται κάθε 200 ώρες λειτουργίας και αν είναι απαραίτητο, να αλλάζονται.
- Η θερμοκρασία του υλικού και του υποστρώματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 15° C.
- Το πάχος του στεγνού στρώματος πρέπει να είναι περίπου 120 μm συνολικά.

Γενικές παρατηρήσεις:

- Όλοι οι αρμοί πρέπει να σφραγίζονται με το «προστατευτικό αρμών» AF 920 πριν την εφαρμογή του ζελέ.
- Όλα τα σόκορα των κατασκευών πρέπει να σφραγίζονται με το μονωτικό SW 910.

ΛΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (RAL / NCS)

Πιστοποιημένο κατά DIN EN 927-3

1^{ος} τρόπος

- | | |
|-----------|---------------------|
| 1) GW 306 | εμποτισμός λευκός |
| 2) ZW 400 | γεμιστικό πιστολιού |
| 3) DW 601 | τελική λάκα |
| 4) DW 601 | τελική λάκα |

2^{ος} τρόπος

- | | |
|-----------|---------------------|
| 1) ZW 425 | γεμιστικό πιστολιού |
| 2) ZW 425 | γεμιστικό πιστολιού |
| 3) DW 601 | τελική λάκα |
| 4) DW 601 | τελική λάκα |

Χρόνοι στεγνώματος / αποχαρτάρισμα

<u>Κωδικός</u>	<u>Χρόνος στεγνώματος</u>	<u>Αποχαρτάρισμα</u>	<u>Κατανάλωση</u>
GW 306	30 – 60 λεπτά	ΟΧΙ	120 - 140 ml/m ²
ZW 400	180 λεπτά	180 – 220	150 ml/m ²
ZW 425	180 λεπτά	180 – 220	150 ml/m ²
DW 601	180 λεπτά	180 - 220	150 - 175 ml/m ² ανά χέρι

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμποτισμός: GW 306

Χρωματισμός: Λευκό.

Τρόπος εφαρμογής: Πινέλο, εμποτισμός, Flow-Coating.

Κατανάλωση: 120 - 140ml / m²

Στέγνωμα: Σε φούρνο > 30° C / < 40% σχετική υγρασία: 60 λεπτά. Για να μπορέσει το ξύλο να απορροφήσει τα δραστικά συστατικά και να μην υπάρχουν τρεξίματα, η υγρασία πρέπει να είναι τουλάχιστον 55%, και να στραγγίξει το παράθυρο τουλάχιστον 10 λεπτά. Μεγάλο ρόλο παίζει και η περιεκτικότητα του ξύλου σε υγρασία (δεν πρέπει να είναι κάτω από 10%).

Γεμιστικό / ενδιάμεση βαφή: ZW 400

Χρωματισμός: Λευκό.

Τρόπος εφαρμογής: Με πιστόλι.

Κατανάλωση: 150ml / m²

Πάχος υγρού φιλμ: 125 – 150 μm.

Στέγνωμα: Στους 20° C / < 50% σχετική υγρασία: 6 – 8 ώρες.

Ενδιάμεσο απόχαρτο: Αν είναι απαραίτητο να τριφτεί η επιφάνεια, χρησιμοποιούμε γυαλόχαρτο 150. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η στεγνή επιφάνεια δεν πρέπει να τριφτεί μέχρι το ξύλο, αλλιώς θα μειωθεί η ιδιότητα της μόνωσης.

Γεμιστικό / ενδιάμεση βαφή: ZW 425

Χρωματισμός: Λευκό.

Τρόπος εφαρμογής: Με πιστόλι.

Κατανάλωση: 150ml - 200ml / m²

Πάχος υγρού φιλμ: 150 – 200 μm.

Στέγνωμα: Στους 23° C / 50% σχετική υγρασία: 4 ώρες.

Ενδιάμεσο απόχαρτο: Αν είναι απαραίτητο να τριφτεί η επιφάνεια, χρησιμοποιούμε γυαλόχαρτο 150. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η στεγνή επιφάνεια δεν πρέπει να τριφτεί μέχρι το ξύλο, αλλιώς θα μειωθεί η ιδιότητα της μόνωσης.

Λάκα / τελική βαφή : DW 601/20

Χρωματισμός: Σύμφωνα με το χρωματολόγιο RAL, NCS κλπ. Σε περίπτωση ξυλείας με ρετσίни / ρητίνες, αν το χρώμα είναι σκούρο ενδέχεται το ρετσίни να αποχρωματίσει την τελική επιφάνεια.

Τρόπος εφαρμογής: Με πιστόλι.

Κατανάλωση: 150 - 300ml / m²

Πάχος υγρού φιλμ: 200 – 225 μm.

Στέγνωμα: Στους > 20° C / < 50% σχετική υγρασία: 6 – 8 ώρες.

Παρατηρήσεις:

→ Για να διασφαλιστεί σωστή ροή του υλικού, η υγρασία πρέπει να είναι τουλάχιστον 55% στα 10 πρώτα λεπτά και θα πρέπει να αποφεύγονται υψηλές θερμοκρασίες και άμεσα ρεύματα αέρα.

- Τα μπεκ ψεκασμού πρέπει να ελέγχονται κάθε 200 ώρες λειτουργίας και αν είναι απαραίτητο, να αλλάζονται.
- Η θερμοκρασία του υλικού και του υποστρώματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 15° C.
- Το πάχος του στεγνού στρώματος πρέπει να είναι περίπου 120 μm συνολικά.

Γενικές παρατηρήσεις:

- Όλοι οι αρμοί πρέπει να σφραγίζονται με το «προστατευτικό αρμών» AF 920 πριν την εφαρμογή του ζελέ.
- Όλα τα σόκορα των κατασκευών πρέπει να σφραγίζονται με το μονωτικό SW 910.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ /
ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ

ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΞΥΛΟΥ (βερνίκια)

- | | |
|-----------|------------------|
| 1) GW 310 | εμποτισμός χρώμα |
| 2) MSL 45 | τελικό ζελέ |
| 3) MSL 45 | τελικό ζελέ |

ΑΠΟΧΡΩΣΗ RAL (λάκες)

- | | |
|-----------|-------------------|
| 1) GW 306 | εμποτισμός λευκός |
| 2) DW 601 | τελική λάκα |
| 3) DW 601 | τελική λάκα |

Χρόνοι στεγνώματος

<u>Κωδικός</u>	<u>Χρόνος στεγνώματος</u>	<u>Αποχαρτάρισμα</u>	<u>Κατανάλωση</u>
GW 310	30 – 60 λεπτά	ΟΧΙ	197 - 216 ml/m ² ανά χέρι
MSL 45	60 – 90 λεπτά	180 – 220	100 ml/m ² ανά χέρι
GW 306	30 – 60 λεπτά	ΟΧΙ	120 - 140 ml/m ²
DW 601	180 λεπτά	180 – 220	150 - 175 ml/m ² ανά χέρι

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμποτισμός: GW 310

Χρωματισμός: Σύμφωνα με το χρωματολόγιο.

Τρόπος εφαρμογής: Πινέλο, βούρτσα, εμποτισμός.

Κατανάλωση: Για αποτελεσματική προστασία έναντι των μπλε λεκέδων, απαιτούνται τουλάχιστον δύο στρώσεις 197-216ml / m²

Στέγνωμα: Στους 20° C / < 50% σχετική υγρασία

Στεγνό – δεν πιάνει σκόνη : περίπου 1 ώρα.

Στεγνό – περεταίρω επεξεργασία (απόχαρτο) : περίπου 2,5 ώρες.

- Εξαιρετικά χαρακτηριστικά ροής σε ακατέργαστο ξύλο
- Προστατεύει το ξύλο από την υγρασία
- Αποτελεσματική προστασία από μύκητες μπλε λεκέδων
- Η αυξημένη περιεκτικότητα σε στερεά παρέχει προστασία από φωλιές εντόμων
- Προστατευτική μεμβράνη από μούχλα
- Γρήγορο στέγνωμα: Μπορούν να εφαρμοστούν 2 στρώσεις σε μία ημέρα
- Δε ξεφλουδίζει

Τελικό ζελέ : MSL 45

Χρωματισμός: Σύμφωνα με το χρωματολόγιο.

Τρόπος εφαρμογής: Πινέλο, βούρτσα, εμποτισμός.

Κατανάλωση: 100 - 120ml / m² ανά χέρι. Συνιστώνται δύο χέρια τουλάχιστον.

Στέγνωμα: Στους 20° C / < 50% σχετική υγρασία, να μην χρησιμοποιείται κάτω από +5 °C:

Στεγνό – δεν πιάνει σκόνη : περίπου 1 ώρα.

Στεγνό – περεταίρω επεξεργασία (απόχαρτο) : περίπου 4 ώρες.

- Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και στις υπεριώδεις ακτίνες
- Υψηλή προστασία UV για ανοιχτά χρώματα και καθαρό UV+
- Μεταξωτό ματ
- Απωθητικό ρύπων και εύκολο στη συντήρηση
- Καλές ιδιότητες ροής
- Χωρίς βιοκτόνα συντήρησης φιλμ και προστασίας ξύλου
- Ελαστικό

Εμποτισμός: GW 306

Χρωματισμός: Λευκό.

Τρόπος εφαρμογής: Πινέλο, εμποτισμός, Flow-Coating.

Κατανάλωση: 120 - 140ml / m²

Στέγνωμα: Σε φούρνο > 30° C / < 40% σχετική υγρασία: 60 λεπτά. Για να μπορέσει το ξύλο να απορροφήσει τα δραστικά συστατικά και να μην υπάρχουν τρεξίματα, η υγρασία πρέπει να είναι τουλάχιστον 55%, και να στραγγίξει το παράθυρο τουλάχιστον 10 λεπτά. Μεγάλο ρόλο παίζει και η περιεκτικότητα του ξύλου σε υγρασία (δεν πρέπει να είναι κάτω από 10%).

Λάκα / τελική βαφή : DW 601/20

Χρωματισμός: Σύμφωνα με το χρωματολόγιο RAL, NCS κλπ. Σε περίπτωση ξυλείας με ρετσίни / ρητίνες, αν το χρώμα είναι σκούρο ενδέχεται το ρετσίни να αποχρωματίσει την τελική επιφάνεια.

Τρόπος εφαρμογής: Με πιστόλι.

Κατανάλωση: 150 - 300ml / m²

Πάχος υγρού φιλμ: 200 – 225 μm.

Στέγνωμα: Στους > 20° C / < 50% σχετική υγρασία: 6 – 8 ώρες.

Παρατηρήσεις:

- Για να διασφαλιστεί σωστή ροή του υλικού, η υγρασία πρέπει να είναι τουλάχιστον 55% στα 10 πρώτα λεπτά και θα πρέπει να αποφεύγονται υψηλές θερμοκρασίες και άμεσα ρεύματα αέρα.
- Τα μπεκ ψεκασμού πρέπει να ελέγχονται κάθε 200 ώρες λειτουργίας και αν είναι απαραίτητο, να αλλάζονται.
- Η θερμοκρασία του υλικού και του υποστρώματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 15° C.
- Το πάχος του στεγνού στρώματος πρέπει να είναι περίπου 120 μm συνολικά.

Γενικές παρατηρήσεις:

- Όλοι οι αρμοί πρέπει να σφραγίζονται με το «προστατευτικό αρμών» AF 920 πριν την εφαρμογή του ζελέ.
- Όλα τα σόκορα των κατασκευών πρέπει να σφραγίζονται με το μονωτικό SW 910.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ /
ΚΑΓΚΕΛΑ / ΝΤΕΚ

ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΞΥΛΟΥ (βερνίκια)

- 1) GW 310 εμποτισμός χρώμα
2) GW 310 εμποτισμός χρώμα

ΑΠΟΧΡΩΣΗ RAL (λάκες)

- 1) GW 306 εμποτισμός λευκός
2) DW 601 τελική λάκα
3) DW 601 τελική λάκα

Χρόνοι στεγνώματος

<u>Κωδικός</u>	<u>Χρόνος στεγνώματος</u>	<u>Αποχαρτάρισμα</u>	<u>Κατανάλωση</u>
GW 310	30 – 60 λεπτά	ΟΧΙ	197 - 216 ml/m ² ανά χέρι
GW 306	30 – 60 λεπτά	ΟΧΙ	120 - 140 ml/m ²
DW 601	180 λεπτά	180 - 220	150 - 175 ml/m ² ανά χέρι

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμποτισμός: GW 310

Χρωματισμός: Σύμφωνα με το χρωματολόγιο.

Τρόπος εφαρμογής: Πινέλο, βούρτσα, εμποτισμός.

Κατανάλωση: Για αποτελεσματική προστασία έναντι των μπλε λεκέδων, απαιτούνται τουλάχιστον δύο στρώσεις 197-216ml / m²

Στέγνωμα: Στους 20° C / < 50% σχετική υγρασία

Στεγνό – δεν πιάνει σκόνη : περίπου 1 ώρα.

Στεγνό – περεταίρω επεξεργασία (απόχαρτο) : περίπου 2,5 ώρες.

- Εξαιρετικά χαρακτηριστικά ροής σε ακατέργαστο ξύλο
- Προστατεύει το ξύλο από την υγρασία
- Αποτελεσματική προστασία από μύκητες μπλε λεκέδων

- Η αυξημένη περιεκτικότητα σε στερεά παρέχει προστασία από φωλιές εντόμων
- Προστατευτική μεμβράνη από μούχλα
- Γρήγορο στέγνωμα: Μπορούν να εφαρμοστούν 2 στρώσεις σε μία ημέρα
- Δε ξεφλουδίζει

eco Garden Wood Oil: Λάδι νερού για έπιπλα κήπου & ντεκ

Χρωματισμός: Σύμφωνα με το χρωματολόγιο.

Τρόπος εφαρμογής: Πινέλο, βούρτσα, εμποτισμός.

Κατανάλωση: 60ml / m² ανά χέρι. Συνιστώνται δύο χέρια τουλάχιστον

Στέγνωμα: Στους 20° C / < 50% σχετική υγρασία, Μη χρησιμοποιείτε κάτω από +5 °C:

Στεγνό – δεν πιάνει σκόνη : περίπου 1 ώρα.

Στεγνό – περεταίρω επεξεργασία (απόχαρτο) : περίπου 4 ώρες.

- Κατασκευασμένο από τουλάχιστον 80% ανανεώσιμες πρώτες ύλες
- Ένα vegan προϊόν
- Με βάση το νερό με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε διαλύτες
- Αντιολισθητικό
- Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και στις υπεριώδεις ακτίνες
- Επακόλουθη επεξεργασία χωρίς τρίψιμο
- Καλές ιδιότητες ροής
- Αποτρέπει το στέγνωμα του ξύλου

Εμποτισμός: GW 306

Χρωματισμός: Λευκό.

Τρόπος εφαρμογής: Πινέλο, εμποτισμός, Flow-Coating.

Κατανάλωση: 120 - 140ml / m²

Στέγνωμα: Σε φούρνο > 30° C / < 40% σχετική υγρασία: 60 λεπτά. Για να μπορέσει το ξύλο να απορροφήσει τα δραστικά συστατικά και να μην υπάρχουν τρεξίματα, η υγρασία πρέπει να είναι τουλάχιστον 55%, και να στραγγίξει το παράθυρο τουλάχιστον 10 λεπτά. Μεγάλο ρόλο παίζει και η περιεκτικότητα του ξύλου σε υγρασία (δεν πρέπει να είναι κάτω από 10%).

Λάκα / τελική βαφή : DW 601/20

Χρωματισμός: Σύμφωνα με το χρωματολόγιο RAL, NCS κλπ. Σε περίπτωση ξυλείας με ρετσίни / ρητίνες, αν το χρώμα είναι σκούρο ενδέχεται το ρετσίни να αποχρωματίσει την τελική επιφάνεια.

Τρόπος εφαρμογής: Με πιστόλι.

Κατανάλωση: 150 - 300ml / m²

Πάχος υγρού φιλμ: 200 – 225 μm.

Στέγνωμα: Στους > 20° C / < 50% σχετική υγρασία: 6 – 8 ώρες.

Παρατηρήσεις:

Για να διασφαλιστεί σωστή ροή του υλικού, η υγρασία πρέπει να είναι τουλάχιστον 55% στα 10 πρώτα λεπτά και θα πρέπει να αποφεύγονται υψηλές θερμοκρασίες και άμεσα ρεύματα αέρα.

Γενικές παρατηρήσεις:

- Όλοι οι αρμοί πρέπει να σφραγίζονται με το «προστατευτικό αρμών» AF 920 πριν την εφαρμογή του ζελέ.
- Όλα τα σόκορα των κατασκευών πρέπει να σφραγίζονται με το μονωτικό SW 910.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ / ΠΟΡΤΕΣ / ΕΠΙΠΛΑ

ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΞΥΛΟΥ (βερνίκια)

- | | |
|-----------|------------------|
| 1) GW 306 | εμποτισμός χρώμα |
| 2) SL 418 | βερνίκι νερού |
| 3) SL 418 | βερνίκι νερού |

ΑΠΟΧΡΩΣΗ RAL (λάκες)

- | | |
|-----------|-----------------|
| 1) AG 26 | αστάρι νερού |
| 2) PF 430 | σουλφασέρ νερού |
| 3) CL 440 | λάκα νερού |

Χρόνοι στεγνώματος

<u>Κωδικός</u>	<u>Χρόνος στεγνώματος</u>	<u>Αποχαρτάρισμα</u>	<u>Κατανάλωση</u>
GW 306	30 – 60 λεπτά	ΟΧΙ	120 - 140 ml/m ²
SL 418	120 λεπτά	180 – 220	100 - 120 ml/m ² ανά χέρι
AG 26	60 – 90 λεπτά	ΟΧΙ	100 ml/m ²
PF 430	60 – 90 λεπτά	180 – 220	120 - 150 ml/m ²
CL 440	120 λεπτά	180 – 220	120 - 150 ml/m ² ανά χέρι

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμποτισμός: GW 306

Χρωματισμός: Σύμφωνα με το χρωματολόγιο. Σε περίπτωση ξυλείας με ρετσίνι / ρητίνες, αν το χρώμα είναι σκούρο ενδέχεται το ρετσίνι να αποχρωματίσει την τελική επιφάνεια.

Τρόπος εφαρμογής: Πινέλο, βούρτσα, εμποτισμός.

Κατανάλωση: 120 - 140ml / m²

Στέγνωμα: Σε φούρνο > 30° C / < 40% σχετική υγρασία: 60 λεπτά. Για να μπορέσει το ξύλο να απορροφήσει τα δραστικά συστατικά και να μην υπάρχουν τρεξίματα, η υγρασία πρέπει να είναι τουλάχιστον 55%.

Βερνίκι νερού / ενδιάμεση και τελική επικάλυψη υψηλής αντοχής SL - 418

Χρωματισμός: Διάφανο.

Γυαλάδα: 10 dull matt / 20 matt / 30 semi-matt / 50 silk gloss.

Τρόπος εφαρμογής: Με πιστόλι.

Κατανάλωση: 100 - 120ml / m² ανά χέρι. Συνιστώνται δύο χέρια.

Στέγνωμα: Στους 20° C / < 50% σχετική υγρασία:

Στεγνό – δεν πιάνει σκόνη : περίπου 1 ώρα.

Στεγνό – περεταίρω επεξεργασία (απόχαρτο) : περίπου 4 ώρες.

Ενδιάμεσο απόχαρτο: Αν είναι απαραίτητο να τριφτεί η επιφάνεια, χρησιμοποιούμε γυαλόχαρτο 150 – 180.

- Υψηλή αντοχή
- Τέλειο φινίρισμα
- Εύκολο τρίψιμο
- Ανθεκτικό σε χημικά: DIN 68861, 1B
- Ανθεκτικό στη φωτιά

Βερνίκι νερού / ενδιάμεση και τελική επικάλυψη SL – 414

Χρωματισμός: Διάφανο.

Γυαλάδα: 20 matt / 30 semi-matt / 50 silk gloss

Τρόπος εφαρμογής: Με πιστόλι.

Κατανάλωση: 80 – 120ml / m² ανά χέρι. Συνιστώνται δύο χέρια.

Στέγνωμα: Στους 20° C / < 50% σχετική υγρασία:

Στεγνό – δεν πιάνει σκόνη : περίπου 30 λεπτά.

Στεγνό – περεταίρω επεξεργασία (απόχαρτο) : περίπου 1 ώρα.

Ενδιάμεσο απόχαρτο: Αν είναι απαραίτητο να τριφτεί η επιφάνεια, χρησιμοποιούμε γυαλόχαρτο 150 – 180 .

- *Εξαιρετικά γρήγορο στέγνωμα*
- *Αντοχή σε χημικά*
- *Εύκολο τρίψιμο*

Βερνίκι νερού / ενδιάμεση και τελική επικάλυψη με υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά TL-412

Χρωματισμός: Διάφανο.

Γυαλάδα: 10 dull matt / 20 matt / 30 semi-matt

Τρόπος εφαρμογής: Με πιστόλι.

Κατανάλωση: 100 - 150ml / m² ανά χέρι. Συνιστώνται δύο χέρια.

Στέγνωμα: Στους 20° C / < 50% σχετική υγρασία:

Στεγνό – δεν πιάνει σκόνη : περίπου 45 λεπτά.

Στεγνό – περεταίρω επεξεργασία (απόχαρτο) : περίπου 2 – 3 ώρες.

Ενδιάμεσο απόχαρτο: Αν είναι απαραίτητο να τριφτεί η επιφάνεια, χρησιμοποιούμε γυαλόχαρτο 150 – 180 .

- *Υψηλή αντοχή σε γδαρσίματα και γρατζουνιές*
- *Ανθεκτικό για πάτωμα και σκάλες*
- *Η εφαρμογή μπορεί να γίνει και σε κάθετες επιφάνειες*
- *Εύκολο τρίψιμο*
- *Ανθεκτικό σε φωτιά και χημικά: DIN 68861, 1B*

Αστάρι νερού AG - 26

Χρωματισμός: Λευκό.

Τρόπος εφαρμογής: Πινέλο, βούρτσα, πιστόλι.

Κατανάλωση: 100ml / m²

Στέγνωμα: Στους 20° C / < 50% σχετική υγρασία

Στεγνό – δεν πιάνει σκόνη : περίπου 1 ώρα.

Στεγνό – περεταίρω επεξεργασία (απόχαρτο) : περίπου 4 ώρες.

- Εξαιρετική πρόσφυση
- Πολύ καλή μόνωση
- Πολύ καλό γέμισμα

Γεμιστικό / ενδιάμεση βαφή: PF – 430

Χρωματισμός: Λευκό.

Τρόπος εφαρμογής: Με πιστόλι.

Κατανάλωση: 120 – 150ml / m²

Στέγνωμα: Στους 20° C / < 50% σχετική υγρασία

Στεγνό – δεν πιάνει σκόνη : περίπου 45 λεπτά.

Στεγνό – περεταίρω επεξεργασία (απόχαρτο) : περίπου 2 ώρες.

Ενδιάμεσο απόχαρτο: Χρησιμοποιούμε γυαλόχαρτο 150. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η στεγνή επιφάνεια δεν πρέπει να τριφτεί μέχρι το ξύλο, αλλιώς θα μειωθεί η ιδιότητα της μόνωσης.

- Πολύ καλή πρόσφυση και γέμισμα
- Στεγνώνει γρήγορα και τρίβεται πολύ εύκολα
- Χαμηλή οσμή
- Ανθεκτικό στη φωτιά

Λάκα / τελική βαφή : CL – 440

Χρωματισμός: Σύμφωνα με το χρωματολόγιο RAL, NCS κλπ. Σε περίπτωση ξυλείας με ρετσίνι / ρητίνες, αν το χρώμα είναι σκούρο ενδέχεται το ρετσίνι να αποχρωματίσει την τελική επιφάνεια.

Γυαλάδα: 20 matt / 30 semi-matt

Τρόπος εφαρμογής: Με πιστόλι.

Κατανάλωση: 120 - 150ml / m². Συνιστώνται δύο χέρια.

Στέγνωμα: Στους > 20° C / < 50% σχετική υγρασία

Στεγνό – δεν πιάνει σκόνη : περίπου 1 ώρα.

Στεγνό – περεταίρω επεξεργασία (απόχαρτο) : περίπου 4 ώρες.

Ενδιάμεσο απόχαρτο: Αν είναι απαραίτητο να τριφτεί η επιφάνεια, χρησιμοποιούμε γυαλόχαρτο 150 – 180.

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε κάθετες επιφάνειες
- Καλές ιδιότητες ροής
- Καλή γέμιση
- Γρήγορο στέγνωμα
- Λίγος χρόνος μέχρι να είναι έτοιμο για αποθήκευση
- Καλή αντοχή στα χημικά
- Καλή αντοχή σε μεγάλη γκάμα κρεμών χεριών που διατίθενται στο εμπόριο
- Ανθεκτικό στη φωτιά

Παρατηρήσεις:

- Για να διασφαλιστεί σωστή ροή του υλικού, η υγρασία πρέπει να είναι τουλάχιστον 55% στα 10 πρώτα λεπτά και θα πρέπει να αποφεύγονται υψηλές θερμοκρασίες και άμεσα ρεύματα αέρα.
- Τα μπεκ ψεκασμού πρέπει να ελέγχονται κάθε 200 ώρες λειτουργίας και αν είναι απαραίτητο, να αλλάζονται.
- Η θερμοκρασία του υλικού και του υποστρώματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 15° C.